



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : A61K 7/48, 7/02	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 98/29092 (43) Date de publication internationale: 9 juillet 1998 (09.07.98)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/02462 (22) Date de dépôt international: 30 décembre 1997 (30.12.97) (30) Données relatives à la priorité: 97/00034 3 janvier 1997 (03.01.97) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): L'OREAL [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): LHOTELLIER, Valérie [FR/FR]; 54, rue du Marquis de Raies, F-91080 Courcouronnes (FR). GAGNEBIEN, Didier [FR/FR]; 706 Castleman Drive, Westfield, NJ 07090 (US). GARSON, Jean-Claude [FR/FR]; 20, rue Victor Diederich, F-92150 Suresnes (FR). BAZIN, Roland [FR/FR]; 45, rue Vercingétorix, F-94400 Vitry sur Seine (FR). BERNARDET, Laurent [FR/FR]; Escalier C, 23, rue du Docteur Potain, F-75019 Paris (FR). (74) Mandataire: CORIZZI, Valérie; L'Oréal - D.P.I., 90, rue du Général Roguet, F-92583 Clichy Cedex (FR).		(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i> <i>Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.</i>
(54) Title: COSMETIC AND/OR DERMATOLOGICAL COMPOSITION CONTAINING AN AQUEOUS DISPERSION OF A POLYMERIC SYSTEM AND USE OF THIS SYSTEM AS TENSOR		
(54) Titre: COMPOSITION COSMETIQUE ET/OU DERMATOLOGIQUE CONTENANT UNE DISPERSION AQUEUSE D'UN SYSTEME POLYMERIQUE ET UTILISATION DE CE SYSTEME COMME TENSEUR		
(57) Abstract The invention concerns an antiwrinkle composition containing an aqueous dispersion of a polymeric system containing at least a synthetic polymer, and the use of this polymeric system as tensor in a cosmetic or dermatological composition. The polymer used must characteristically have a molecular weight of more than 670000 daltons and the resulting polymeric system must be capable of forming a film permeable to vapour, have a modulus of elasticity ranging from 10^8 to 9.10^9 N/m ² and produce at a concentration of 7 %, a retraction of the isolated stratum corneum of more than 1.5 % at 30 °C in relative humidity of 40 %. The resulting composition is in particular useful in the immediate treatment of wrinkles and small wrinkles of the skin.		
(57) Abrégé La présente invention se rapporte à une composition antirides contenant une dispersion aqueuse d'un système polymérique comprenant au moins un polymère synthétique, et à l'utilisation de ce système polymérique comme agent tenseur dans une composition cosmétique ou dermatologique. Le polymère utilisé doit de manière caractéristique avoir un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons et le système polymérique obtenu doit être apte à former un film perméable à la vapeur, présenter un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m ² et produire à une concentration de 7 %, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30 °C sous une humidité relative de 40 %. La composition obtenue sert notamment au traitement immédiat des rides et ridules de la peau.		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

**COMPOSITION COSMETIQUE ET/OU DERMATOLOGIQUE CONTENANT
UNE DISPERSION AQUEUSE D'UN SYSTEME POLYMERIQUE ET
UTILISATION DE CE SYSTEME COMME TENSEUR**

- 5 La présente invention se rapporte à une composition antirides contenant un système polymérique comprenant au moins un polymère d'origine synthétique, et à l'utilisation de ce système polymérique comme agent tenseur dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition dermatologique, destinées notamment au traitement, à la diminution, à
- 10 l'effacement et/ou au lissage des rides et ridules de la peau de l'être humain.

Au cours du processus de vieillissement, il apparaît différents signes sur la peau, très caractéristiques de ce vieillissement, se traduisant notamment par une modification de la structure et des fonctions cutanées. Les principaux

15 signes cliniques du vieillissement cutané sont notamment l'apparition de ridules et de rides profondes, en augmentation avec l'âge. On constate en particulier une désorganisation du "grain" de la peau, c'est-à-dire que le micro-relief est moins régulier et présente un caractère anisotrope.

- 20 Il est connu de traiter ces signes du vieillissement en utilisant des compositions cosmétiques ou dermatologiques contenant des actifs capables de lutter contre le vieillissement, tels que les α -hydroxy-acides, les β -hydroxy-acides et les rétinoïdes. Ces actifs agissent sur les rides en éliminant les cellules mortes de la peau et en accélérant le processus de renouvellement cellulaire. Toutefois,
- 25 ces actifs présentent l'inconvénient de n'être efficaces pour le traitement des rides qu'après un certain temps d'application. Or, on cherche de plus en plus à obtenir un effet immédiat des actifs utilisés, conduisant rapidement à un lissage des rides et ridules et à la disparition des marques de fatigue.

- 30 La présente invention a justement pour objet l'utilisation d'un système polymérique particulier permettant d'obtenir immédiatement cet effet.

La demanderesse a découvert que certains polymères d'origine synthétique ont des caractéristiques physiques déterminées et constituent des agents tenseurs particulièrement efficaces. On entend par « agent tenseur » des composés susceptibles d'avoir un effet tenseur, c'est-à-dire pouvant tendre la peau et, par cet effet de tension, lisser la peau et y faire diminuer voire disparaître de façon immédiate les rides et les ridules.

Pour être efficaces, les polymères utilisés selon l'invention doivent posséder des caractéristiques bien déterminées, et notamment avoir un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, ce qui signifie qu'au moins une fraction du polymère a un poids moléculaire supérieure à 670 000 daltons. Par ailleurs, les systèmes polymériques utilisés selon l'invention doivent être aptes à former un film perméable à la vapeur d'eau, avoir un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produire à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %.

Aussi, la présente invention a pour objet l'utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, dans une composition cosmétique pour diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules de la peau par effet tenseur.

La présente invention a aussi pour objet l'utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit

système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, comme agent
5 tenseur dans une composition cosmétique en vue de diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules de la peau.

L'invention a aussi pour objet l'utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine
10 synthétique ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, pour la fabrication
15 d'une composition dermatologique destinée à effacer les rides et/ou les ridules de la peau par effet tenseur.

L'invention se rapporte aussi à un procédé de traitement cosmétique d'une peau ridée consistant à appliquer sur la ride au moins une dispersion aqueuse
20 d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de
25 plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, en une quantité efficace pour estomper la ride par effet tenseur.

L'invention se rapporte encore à une composition antirides, caractérisée en ce qu'elle contient, dans un milieu physiologiquement acceptable sur la peau
30 pendant plusieurs heures, au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique ayant un

poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une

5 humidité relative de 40 %.

Le système polymérique utilisé selon la présente invention possède la propriété d'estomper immédiatement après application, les rides et les ridules à la surface de la peau. La composition de l'invention est plus spécialement

10 adaptée pour une application sur le visage et le cou notamment le décolleté.

Par « système polymérique », on entend soit un polymère seul soit un polymère associé à au moins un autre polymère soit un polymère associé à au moins un agent plastifiant de façon à obtenir les caractéristiques mécaniques

15 recherchées.

Par « apte à former un film », on entend un système polymérique permettant de former un film : lorsqu'on l'étale sur du verre, le système polymérique doit sécher sans s'individualiser comme un film de laque.

20

Par perméable à l'eau, on entend un film poreux à la vapeur d'eau. La perméabilité du film est mise en évidence par mesure de la PIE (perte insensible en eau) du stratum corneum délipidé traité par le polymère. Lorsque le film est poreux à la vapeur d'eau, la PIE n'est pas modifiée par le film. La

25 mesure de la PIE s'effectue de manière classique à l'aide d'un évaporimètre (Servomed) qui détermine quantitativement l'évaporation d'eau, c'est-à-dire un transport d'eau par diffusion, à partir d'un échantillon de stratum corneum obturant une capsule cylindrique contenant de l'eau, le tout étant placé dans une chambre à température et humidité relatives contrôlées. Des capteurs

30 permettent de mesurer la pression partielle de vapeur d'eau en deux points situés à des distances différentes de l'échantillon. On détermine ainsi le

gradient de pression partielle de vapeur d'eau entre les deux points, et donc le taux d'évaporation conformément à la loi de Fick.

Comme indiqué ci-dessus, le système polymérique utilisé selon l'invention a un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² déterminé par des méthodes d'indentation instrumentée (micro- ou nano-indentation ; Norme ASTM E384-89), ce qui correspond à un module d'élasticité au moins 10 à 100 fois supérieur à celui du stratum corneum. L'utilisation d'un système polymérique possédant un tel module d'Young permet d'obtenir à la fois une efficacité immédiate et persistante et un bon confort dans l'effet tenseur, c'est-à-dire sans tiraillement excessif.

En outre, le système polymérique utilisé selon l'invention produit à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %. Cette rétraction est mesurée au dermomètre.

Certes, les documents US-A-4 777 041 et US-A-4 789 720 décrivent l'utilisation de polyuréthannes pour le traitement des rides. Toutefois, ces polyuréthannes s'y trouvent dans une solution hydro-alcoolique comportant une importante quantité d'alcool primaire du type éthanol, et une telle quantité d'alcool est souvent rédhibitoire dans des soins du visage. La demanderesse a découvert que l'utilisation de dispersion aqueuse de polymères ayant des propriétés particulières avaient une efficacité et un confort supérieurs à ceux de l'art antérieur.

Les dispersions de polymère utilisées selon l'invention sont exemptes d'alcool primaire et permettent l'obtention d'un effet tenseur pendant plus de trois heures de façon efficace, cet effet étant très bien toléré par l'utilisatrice (confort et non tiraillement).

Les polymères synthétiques utilisés selon l'invention se présentent sous forme d'un latex ou d'un pseudolatex.

5 Lorsque les dispersions se présentent sous forme de latex, elles résultent directement de la synthèse du polymère par une technique bien connue de polymérisation en émulsion. La neutralisation éventuelle du latex est telle que le polymère reste sous forme de latex et ne se solubilise pas dans l'eau. De tels latex sont utilisés par exemple dans les vernis à ongles (voir EP-A-648485).

10 Les dispersions de polymère synthétique peuvent également se présenter sous forme de pseudolatex. Dans ce cas, le polymère est déjà réalisé et on le met ensuite en dispersion dans l'eau. La dispersion dans l'eau est autostabilisée par neutralisation au moins partielle des groupes acides portés par le polymère.

15 Les particules du latex ou pseudolatex ont de préférence une dimension allant de 10 à 400 nm et de préférence de 20 à 350 nm.

Les polymères synthétiques des latex ou pseudolatex peuvent être de type polycondensat ou de type radicalaire.

20

Comme polycondensats, on peut citer les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyéther-polyuréthannes, les polyurées, et leurs mélanges.

25

Le polyuréthane peut être, par exemple, un copolymère polyuréthane, polyurée/uréthane ou polyurée, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, comportant, seule ou en mélange,

- au moins une séquence d'origine polyester aliphatique linéaire ou ramifié

30 et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou

- au moins une séquence d'origine polyéther aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou
- au moins une séquence comportant des groupes fluorés.

- 5 Les polyuréthannes peuvent être également obtenus à partir de polyesters, ramifiés ou non, ou d'alkydes comportant des hydrogènes mobiles que l'on modifie par réaction avec un diisocyanate et un composé organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en plus soit un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement
- 10 acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. On peut également citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters à chaîne grasse, les polyamides, et les résines époxyesters.
- 15 En vue de former un polyuréthane, on peut citer comme monomère porteur de groupement anionique pouvant être utilisé lors de la polycondensation, l'acide diméthylolpropionique, l'acide trimellitique ou un dérivé tel que l'anhydride trimellitique, le sel de sodium de l'acide sulfo-3 pentanediol, le sel de sodium de l'acide 5-sulfo 1,3-benzènedicarboxylique.

20

Ces polymères sont en particulier ceux décrits dans le document EP-A-648485.

- Les latex ou pseudolatex peuvent aussi être constitués de polymères acryliques, de copolymères acryliques (en nom CTFA acrylates copolymer) et
- 25 de polymères d'acide isophtalique sulfoné.

- Les latex ou pseudolatex peuvent être obtenus également à partir de polymères résultant de la polymérisation radicalaire d'un ou plusieurs monomères radicalaires à l'intérieur et/ou partiellement en surface, de
- 30 particules préexistantes d'au moins un polymère choisi dans le groupe constitué par les polyuréthannes, les polyurées, les polyesters, les

polyesteramides et/ou les alkydes. Ces polymères sont généralement appelés polymères hybrides.

Comme polymère synthétique approprié pour être utilisé avec l'agent tenseur
5 selon l'invention, on peut citer notamment les dispersions de polyester-
polyuréthane et de polyéther-polyuréthane, commercialisées sous les
dénominations "Sancure 2060" (polyester-polyuréthane), "Sancure 2255"
(polyester-polyuréthane), "Sancure 815" (polyester-polyuréthane), "Sancure
878" (polyéther-polyuréthane) et "Sancure 861" (polyéther-polyuréthane) par
10 la société Sannacor, sous les dénominations "Neorez R974" (polyester-
polyuréthane), "Neorez R981" (polyester-polyuréthane), "Neorez R970"
(polyéther-polyuréthane) par la société ICI, et la dispersion de copolymère
acrylique commercialisée sous la dénomination "Neocryl XK-90" par la société
Zeneca.

15

L'agent plastifiant peut être choisi parmi tous les composés connus de l'homme
du métier comme étant susceptibles de remplir la fonction recherchée. Cet
agent peut être hydrosoluble ou insoluble dans l'eau et peut éventuellement se
présenter sous forme de dispersion aqueuse.

20

En particulier, on peut citer, seuls ou en mélange, les plastifiants usuels, tels
que les glycols et leurs dérivés comme le diéthylène glycol éthyléther ou
méthyléther, l'éthylène glycol éthyléther ou butyléther, le propylène glycol
méthyléther ou phényléther, le dipropylène glycol éthyléther ou butyléther, le
25 tripropylène glycol butyléther ou méthyléther ; les esters de glycérol ; les esters
d'acides tels que des citrates, des phtalates, des adipates, des carbonates, des
tartrates, des phosphates, des sébacates ; les dérivés oxyéthylénés tels que
les huiles oxyéthylénées, notamment les huiles végétales telles que l'huile de
ricin oxyéthylénée et les huiles de silicone oxyéthylénées ; les polymères
30 hydrosolubles ou en dispersion aqueuse, ayant une température de transition
vitreuse faible, inférieure à 25°C, de préférence inférieure à 15°C. On peut citer

aussi les polysaccharides, et notamment les gommés de carraghénane, de xanthane et arabique.

5 La quantité d'agent plastifiant est choisie par l'homme du métier sur la base de ses connaissances générales, de manière à obtenir un système polymérique conduisant à un film ayant les propriétés mécaniques souhaitées, tout en conservant à la composition des propriétés cosmétiquement acceptables.

10 La composition contenant le système polymérique utilisé selon l'invention peut comprendre en outre, une dispersion aqueuse d'au moins un polymère d'origine naturelle. Comme polymères d'origine naturelle, on peut citer notamment les extraits de céréales, de légumineuses et d'oléagineuses, tels que les polymères d'origine végétale comme les extraits de maïs, de seigle, de froment, de sarrasin, de sésame, d'épeautre, de pois, de fève, de lentille, de
15 soja (par exemple le dérivé vendu sous la dénomination "Eleseryl" par la société LSN), d'avoine (par exemple le dérivé vendu sous la dénomination « Reductine » par la société Silab) et de lupin ; les polymères issus des phanères (poils, ongles, carapaces d'insectes ou crustacés, cheveux, plumes, becs, sabots et crêtes des animaux), tels que par exemple la chitine et ses
20 dérivés, notamment le chitosane qui est un dérivé déacétylé de la chitine, ainsi que les dérivés du chitosane tels que l'hydroxypropylchitosane, le dérivé succinylé de chitosane, le lactate de chitosane, le glutamate de chitosane, le succinamide de carboxyméthylchitosane, les dérivés de kératine tels que les hydrolysats de kératine et les kératines sulfoniques ; les protéines d'œuf ; les
25 protéines de lait comme le lactalbumine et les latex d'origine naturelle tels que la résine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les élémis, les copals, les dérivés cellulosiques, et leurs mélanges.

30 Le système polymérique utilisé (polymère(s) ou polymère et plastifiant) selon l'invention peut être notamment présent en une quantité de matière active

(M.A.) allant de 0,5 à 70 %, et mieux de 0,5 à 30 % du poids total de la composition.

5 Selon la présente invention, la composition contenant le système polymérique est appropriée pour une utilisation topique et contient donc un milieu physiologiquement acceptable, c'est-à-dire compatible avec la peau pendant plusieurs heures. On entend par « plusieurs heures » au moins deux heures et de préférence plus de trois heures.

10 Le pH de la composition est voisin du pH de la peau, c'est-à-dire d'environ 5 à environ 8, et de préférence 5,5 à 6,5.

La composition de l'invention peut se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, notamment
15 sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique ou huileuse, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux ou huileux, d'un produit anhydre liquide, pâteux ou solide, d'une dispersion d'huile dans une phase aqueuse en présence de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques telles que les nanosphères et les
20 nanocapsules ou mieux des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non-ionique.

Cette composition peut être plus ou moins fluide et avoir l'aspect d'une crème blanche ou colorée, d'une pommade, d'un lait, d'une lotion, d'un sérum, d'une
25 pâte, d'une mousse. Elle peut éventuellement être appliquée sur la peau sous forme d'aérosol. Elle peut également se présenter sous forme solide, et par exemple sous forme de stick. Elle peut être utilisée comme produit de soin et/ou comme produit de maquillage de la peau.

30 La composition de l'invention constitue plus particulièrement une composition antirides, se présentant notamment sous forme d'un sérum.

De façon connue, la composition de l'invention peut contenir également les adjuvants habituels dans les domaines cosmétique et dermatologique, tels que les gélifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les
5 conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les filtres, les pigments, les absorbeurs d'odeur et les matières colorantes. Les quantités de ces différents adjuvants sont celles classiquement utilisées dans les domaines considérés, et par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la composition. Ces adjuvants, selon leur nature, peuvent être introduits dans la
10 phase grasse, dans la phase aqueuse, dans les vésicules lipidiques et/ou dans les nanoparticules. Ces adjuvants ainsi que leurs concentrations doivent être tels qu'ils ne modifient pas la propriété recherchée de tenseur du système polymérique.

15 Lorsque la composition de l'invention est une émulsion, la proportion de la phase grasse peut aller de 5 à 80 % en poids, et de préférence de 5 à 50 % en poids par rapport au poids total de la composition. Les matières grasses, les émulsionnants et les coémulsionnants utilisés dans la composition sous forme d'émulsion sont choisis parmi ceux classiquement utilisés dans le domaine
20 considéré. L'émulsionnant et le coémulsionnant sont de préférence présents, dans la composition, en une proportion allant de 0,3 à 30 % en poids, et de préférence de 0,5 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Comme matières grasses utilisables dans l'invention, on peut citer les huiles et
25 notamment les huiles minérales (huile de vaseline), les huiles d'origine végétale (huile d'avocat, huile de soja), les huiles d'origine animale (lanoline), les huiles de synthèse (perhydrosqualène), les huiles siliconées (cyclométhicone) et les huiles fluorées (perfluoropolyéthers). On peut aussi utiliser comme matières grasses des alcools gras (alcool cétylique), des acides gras, des cires et des
30 gommes et en particulier les gommes de silicone.

Comme émulsionnants et coémulsionnants utilisables dans l'invention, on peut citer par exemple les esters d'acide gras et de polyéthylène glycol tels que le stéarate de PEG-50 et le stéarate de PEG-40, et les esters d'acide gras et de polyol tels que le stéarate de glycéryle et le tristéarate de sorbitan.

5

Comme gélifiants hydrophiles, on peut citer en particulier les polymères carboxyvinylques (carbomer), les copolymères acryliques tels que les copolymères d'acrylates/alkylacrylates, les polyacrylamides tels que le mélange Polyacrylamide/Isoparaffine/Laureth-7 (Sepigel 305 vendu par la société

10 Seppic), les polysaccharides, les gommes naturelles et les argiles, et, comme gélifiants lipophiles, on peut citer les argiles modifiées comme les bentones, les sels métalliques d'acides gras, la silice hydrophobe et les polyéthylènes.

Comme actifs, on peut utiliser notamment les polyols (glycérine, propylène glycol), les vitamines, les agents kératolytiques et/ou desquamants (acide salicylique et ses dérivés, alpha-hydroxyacides, acide ascorbique et ses dérivés), les agents anti-inflammatoires, les agents apaisants et leurs mélanges. On peut notamment incorporer dans la composition selon l'invention

15 des actifs capables de lutter contre le vieillissement à plus long terme et notamment les α -hydroxy-acides, les β -hydroxy-acides et les rétinoïdes ; ces actifs viennent compléter l'effet des agents tenseurs selon l'invention. Comme α -hydroxy-acides, on peut citer en particulier les acides glycolique, lactique, malique, tartrique, citrique, mandélique. Comme β -hydroxy-acides, on peut citer l'acide salicylique ainsi que ses dérivés, les acides hydroxy-2 alcanoniques et

20 leurs dérivés comme l'acide hydroxy-2-méthyl-3-benzoïque et l'acide hydroxy-2-méthoxy-3-benzoïque. Comme rétinoïdes, on peut citer le rétinol et ses esters (palmitate, acétate, propionate) ainsi que l'acide rétinoïque et ses dérivés.

30 En cas d'incompatibilité, les actifs indiqués ci-dessus peuvent être incorporés dans des sphérules, notamment des vésicules ioniques ou non-ioniques et/ou

des nanoparticules (nanocapsules et/ou nanosphères), de manière à les isoler les uns des autres dans la composition.

Les exemples ci-après de compositions selon l'invention, sont donnés à titre d'illustration et sans caractère limitatif. Les quantités y sont données en % en poids.

Exemple 1 : Lotion antirides

10

- Sancure 861 à 33 % en M.A.	95 %
- Glycérine	1,5 %
- Eau déminéralisée	qsp 100 %

15

Exemple 2 : Lotion antirides

L'exemple 2 se différencie de l'exemple 1 par addition de 5 % de gomme de xanthane.

20

Exemple 3 : Gel tenseur

- Sancure 815 à 33 % en M.A.	20 %
- Polyacrylamide/Isoparaffine/Laureth-7 (Sepigel 305 vendu par la société Seppic)	1 %
- Copolymère méthyl vinyl éther/anhydride maléique (Antaron ST06 vendu par la société ISP) (épaississant)	0,4 %
- Triéthanolamine	0,2 %
- Eau déminéralisée	qsp 100 %

Exemple 4 : Crème antirides

	- Alcool cétylique	4	%
5	- Huile de vaseline	8	%
	- Tristéarate de sorbitan	0,9	%
	- Stéarate de PEG-40	2	%
	- Stéarate de glycérol	3	%
	- Huile végétale	4	%
10	- Cyclométhicone	5	%
	- Protéine de soja (Eleseryl vendu par la société LSN)	7	%
	- Sancure 2060 à 40 % en M.A.	20	%
	- Eau déminéralisée	qsp 100	%

REVENDICATIONS

1. Utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyéther-polyuréthannes, les polyurées, les polymères ou copolymères acryliques, les polymères d'acide isophtalique sulfoné et leurs mélanges, ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à $9 \cdot 10^9$ N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, dans une composition cosmétique pour diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules de la peau par effet tenseur.

2. Utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyéther-polyuréthannes, les polyurées, les polymères ou copolymères acryliques, les polymères d'acide isophtalique sulfoné et leurs mélanges, ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à $9 \cdot 10^9$ N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, comme agent tenseur dans une composition cosmétique en vue de diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules de la peau.

3. Utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyéther-polyuréthannes, les polyurées, les polymères ou copolymères acryliques, les polymères d'acide isophtalique sulfoné et leurs mélanges, ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, pour la fabrication d'une composition dermatologique destinée à effacer les rides et/ou les ridules de la peau par effet tenseur.
4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la dispersion de polymère d'origine synthétique est un latex ou un pseudolatex.
5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le système polymérique comprend en outre un agent plastifiant.
6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le système polymérique est présent en une quantité de matière active allant de 0,5 à 70 % du poids total de la composition, et de préférence de 0,5 à 30 % du poids total de la composition.
7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition contient en outre une dispersion aqueuse d'au moins un polymère d'origine naturelle.

8. Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le polymère d'origine naturelle est choisi parmi les polymères d'origine végétale, les polymères issus des phanères, les protéines d'œuf, les protéines de lait, les latex d'origine naturelle et leurs mélanges.

5

9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition contient un milieu physiologiquement acceptable par la peau pendant plusieurs heures.

10 10. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition se présente sous forme d'un sérum.

11. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition contient, en outre au moins un adjuvant
15 choisi parmi les gélifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les filtres, les pigments, les absorbeurs d'odeur et les matières colorantes.

20 12. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition contient, en outre au moins un actif choisi parmi les α -hydroxy-acides, les β -hydroxy-acides et les rétinoïdes.

13. Procédé de traitement cosmétique d'une peau ridée consistant à appliquer
25 sur la ride au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un polymère d'origine synthétique choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyéther-polyuréthannes, les polyurées, les
30 polymères ou copolymères acryliques, les polymères d'acide isophtalique sulfoné et leurs mélanges, ayant un poids moléculaire supérieur à 670 000

daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %, en une quantité

5 efficace pour estomper la ride par effet tenseur.

14. Composition antirides, caractérisée en ce qu'elle contient, dans un milieu physiologiquement acceptable sur la peau pendant plusieurs heures, au moins une dispersion aqueuse d'un système polymérique contenant au moins un

10 polymère d'origine synthétique choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyéther-polyuréthannes, les polyurées, les polymères ou copolymères acryliques, les polymères d'acide isophtalique sulfoné et leurs mélanges, ayant

15 un poids moléculaire supérieur à 670 000 daltons, le dit système polymérique étant apte à former un film perméable à la vapeur, présentant un module d'Young allant de 10^8 à 9.10^9 N/m² et produisant à une concentration de 7 % dans l'eau, une rétraction du stratum corneum isolé de plus de 1,5 % à 30°C sous une humidité relative de 40 %.

20

15. Composition selon la revendication 14, caractérisée en ce que la dispersion de polymère d'origine synthétique est un latex ou un pseudolatex.

16. Composition selon l'une quelconque des revendications 14 et 15,

25 caractérisée en ce que le système polymérique comprend en outre un agent plastifiant.

17. Composition selon l'une quelconque des revendications 14 à 16, caractérisée en ce que le système polymérique est présent en une quantité de

30 matière active allant de 0,5 à 70 % du poids total de la composition, et de préférence de 0,5 à 30 % du poids total de la composition.

18. Composition selon l'une quelconque des revendications 14 à 17, caractérisée en ce qu'elle contient en outre une dispersion aqueuse d'au moins un polymère d'origine naturelle.

5

19. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le polymère d'origine naturelle est choisi parmi les polymères d'origine végétale, les polymères issus des phanères, les protéines d'œuf, les protéines de lait, les latex d'origine naturelle et leurs mélanges.

10

20. Composition selon l'une quelconque des revendications 14 à 19, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre au moins un adjuvant choisi parmi les gélifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les
15 filtres, les pigments, les absorbeurs d'odeur et les matières colorantes.

21. Composition selon l'une quelconque des revendications 14 à 20, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre au moins un actif choisi parmi les α -hydroxy-acides, les β -hydroxy-acides et les rétinoïdes.

20

22. Composition selon l'une quelconque des revendications 14 à 21, caractérisée en ce qu'elle constitue un sérum.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. / Application No

PCT/FR 97/02462

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 A61K7/48 A61K7/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 749 746 A (L'OREAL) 27 December 1997 see claims 1,5,7,9,10,12,17,20,22 see page 4, line 19-28 see page 5, line 9-50 ---	1-3,6,9, 11, 13-15, 17,20
X	WO 96 32918 A (PROCTER & GAMBLE) 24 October 1996 see claims 1,3 see page 1, line 13-24 see page 12, line 28 - page 13, line 4 see page 19, line 34-37 see page 38, line 4-34 --- -/-	1-9, 11-21

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 May 1998

Date of mailing of the international search report

27.05.98

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Peeters, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 97/02462

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>EP 0 281 395 A (RICHARDSON-VICKS) 7 September 1988</p> <p>see claims 1,10 see page 3, line 2-24 see page 4, line 4-19 see page 4, line 31-35</p> <p>-----</p>	<p>1-6,9, 11, 13-17,20</p>

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/FR 97/02462

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☒ Claims Nos.: 1-3, 13-14
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims 1-3 and 13-14 concern physical parameters.
A search on physical parameters is not possible.

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.

2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.

3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internat Application No

PCT/FR 97/02462

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 749746 A	27-12-1996	FR 2735691 A	27-12-1996
		FR 2735690 A	27-12-1996
		FR 2735692 A	27-12-1996
		FR 2735684 A	27-12-1996
		AT 157529 T	15-09-1997
		DE 69600059 D	09-10-1997
		DE 69600059 T	05-02-1998
		ES 2110857 T	16-02-1998
		WO 9700662 A	09-01-1997
		JP 10502389 T	03-03-1998
WO 9632918 A	24-10-1996	AU 5528396 A	07-11-1996
		EP 0822801 A	11-02-1998
EP 281395 A	07-09-1988	AU 622397 B	09-04-1992
		AU 1272588 A	08-09-1988
		CA 1326825 A	08-02-1994
		DK 117788 A	07-09-1988
		FI 881015 A	07-09-1988
		JP 63290811 A	28-11-1988
		MX 167567 B	29-03-1993

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/FR 97/02462

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 A61K7/48 A61K7/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	EP 0 749 746 A (L'OREAL) 27 décembre 1997 voir revendications 1,5,7,9,10,12,17,20,22 voir page 4, ligne 19-28 voir page 5, ligne 9-50 ---	1-3,6,9, 11, 13-15, 17,20
X	WO 96 32918 A (PROCTER & GAMBLE) 24 octobre 1996 voir revendications 1,3 voir page 1, ligne 13-24 voir page 12, ligne 28 - page 13, ligne 4 voir page 19, ligne 34-37 voir page 38, ligne 4-34 --- -/-	1-9, 11-21

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

12 mai 1998

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

27.05.98

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Peeters, J

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/FR 97/02462

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	<p>EP 0 281 395 A (RICHARDSON-VICKS) 7 septembre 1988</p> <p>voir revendications 1,10 voir page 3, ligne 2-24 voir page 4, ligne 4-19 voir page 4, ligne 31-35 -----</p>	<p>1-6,9, 11, 13-17,20</p>

Cadre I Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications n'ont pu faire l'objet d'une recherche (suite du point 1 de la première feuille)

Conformément à l'article 17.2)a), certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1. ☐ Les revendications n°
se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche, à savoir:
2. ☒ Les revendications n° 1-3, 13-14
se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier:
**Les revendications 1-3 et 13-14 concernent des paramètres physiques.
Une recherche sur des paramètres physiques n'est pas possible.**
3. ☐ Les revendications n°
sont des revendications dépendantes et ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de la deuxième et de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

Cadre II Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 2 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

1. ☐ Comme toutes les taxes additionnelles ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.
2. ☐ Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.
3. ☐ Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les revendications n°
4. ☐ Aucune taxe additionnelle demandée n'a été payée dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte par les revendications n°

Remarque quant à la réserve

- ☐ Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant.
- ☐ Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR 97/02462

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 749746 A	27-12-1996	FR 2735691 A	27-12-1996
		FR 2735690 A	27-12-1996
		FR 2735692 A	27-12-1996
		FR 2735684 A	27-12-1996
		AT 157529 T	15-09-1997
		DE 69600059 D	09-10-1997
		DE 69600059 T	05-02-1998
		ES 2110857 T	16-02-1998
		WO 9700662 A	09-01-1997
		JP 10502389 T	03-03-1998
WO 9632918 A	24-10-1996	AU 5528396 A	07-11-1996
		EP 0822801 A	11-02-1998
EP 281395 A	07-09-1988	AU 622397 B	09-04-1992
		AU 1272588 A	08-09-1988
		CA 1326825 A	08-02-1994
		DK 117788 A	07-09-1988
		FI 881015 A	07-09-1988
		JP 63290811 A	28-11-1988
		MX 167567 B	29-03-1993

